

# BossCover

## SA Flashing

### Productomschrijving

BossCover SA Flashing of zelfklevende EPDM is een zwarte kleefband van gevulkaniseerd rubber. De BossCover SA Flashing bestaat uit een niet-versterkte EPDMmembraanstrook, gelamineerd op een kleefband.

### Hoofdtoepassing

BossCover SA Flashing is ideaal voor het afdichten van één of twee dimensionale vlakken of hoekveranderingen ter hoogte van:

- Opstanden, buisdoorvoeren en koepels
- Goten
- Naadverbindingen
- Hemelwaterafvoeren
- Herstellingen

### VOORDELEN

- UV- en vochtbestendig
  - Lange levensduur
- Uitstekende hechting en vormbaarheid
  - Afdichtelementen met beproefde pel-& kleeftechnologie
- Geen brander of vloeibare lijmen vereist
  - Verbeterde veiligheid
- Snel en makkelijk te plaatsen
  - Bespaart tijd en werk
- Waterdichte details
  - Geschikt voor toepassingen op het gebied van dakbedekking en vijverbekleding

Technische fiche

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Typische waarden	Testmethode
Basispolymeer	EPDM	FTIR
Kleur	Zwart	Visueel
Trekkracht (niet uitgehard)	900 psi min.	ASTM D 412 (Die C)
Rek (niet uitgehard)	300% min.	ASTM D 412
Scheurbestendigheid	125 lbs/inch	ASTM D 624
Ozonbestendigheid	Geen scheurtjes	ASTM D 1149
Afpelsterkte	8 pli @ 21°C	ASTM D 413
Afschuifsterkte	20 psi @ 21°C	ASTM D 816
Broosheid Temperatuur	-46°C	ASTM D 2137
Dikte EPDM	1,52 mm	-
Dikte kleeflaag	0,63 mm	-

# BossCover

## **Toepassing**

### Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

### Toepassing

1. Het gehele oppervlak waarop de BossCover SA Flashing zal worden aangebracht, moet schoon en van een primer voorzien zijn.
2. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM-primer op het volledige af te dekken oppervlak aan. OPMERKING: niet aanbrengen beneden 4°C of bij condensvorming.
3. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
4. Plaats de BossCover SA Flashing over de zone met primer en verwijder de beschermstrook. Druk handmatig aan en vorm manueel de BossCover SA Flashing.
5. Rol over de gekleefde plaats met een siliconen aandrukrol.
6. Dicht alle gesneden randen in detail af met BossCover Rubber Seal.

## **Kleur**

Zwart

## **Verpakking**

BossCover 18" SA Flashing 457 mm x 15 m zelfklevende EPDM 1 rol/doos

BossCover 18" SA Flashing patch 450 mm x 450 mm zelfklevende EPDM per stuk

## **Opslag en houdbaarheid**

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 4°C - 43°C .

De houdbaarheid bedraagt 24 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

## **Veiligheidsmaatregelen**

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

## **Aansprakelijkheid**

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.